


CLAREX フラット N-168 分光透過率(%)



CLAREX

※上記データは1.0mm厚のサンプル測定値であり、保証値ではありません。
上記、透過率は0.5~5.0mm厚の共通の値となります。
日東樹脂工業株式会社